WEBER REP FER

Primaire anti corrosion des armatures prêt à l'emploi

- Prêt à l'emploi
- Remise en service rapide

- Manuelle

Support

Acier

Description

Weber Rep Fer 0,5 KG

Bon à savoir

- Délai de séchage hors poisse : 1 heure
- Délai de séchage avant recouvrement : 4 heures
- Température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- Ne pas appliquer sur surfaces mouillées ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures

Caractéristiques et avantages produits

- Conforme à la norme NF EN 1504-7
- Prêt à l’emploi pour un dosage sûr
- Séchage rapide
- Outillage lavable à l’eau

LocBat

Limites d’emploi

- ne pas appliquer en revêtement de finition
- ne pas immerger avant mise en œuvre du mortier de réparation

Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n’est disponible actuellement pour ce produit.

LocBat