



WEBEREP ROUTE NOIR

Enrobé à froid noir pour réparation de sols bitumineux

- [Sécurité et durabilité](#)
- [Résiste au sel de dé verglaçage](#)
- [Adapté aux conditions hivernales](#)
- [Adapté aux périodes chaudes](#)
- [Prêt à l'emploi](#)
- [Pour toutes réparations ponctuelles](#)
- [Peut rester nu](#)
- [Non solvanté](#)
- [Ultra résistant](#)
- [Manuelle](#)



Description

[Bon à savoir](#)

- Le compactage est essentiel pour la pérennité de la réparation. Utiliser le matériel adapté selon la taille de la zone à traiter
- Ne pas verser la totalité de l'enrobé en une seule fois dans la cavité à remplir. La pérennité de l'ouvrage dépendra des étapes de compactage. Le remplissage se réalise par couches compactées successives de 2 à 5 cm
- L'enrobé peut se raidir en cas de stockage par températures froides. Il est recommandé d'entreposer l'enrobé dans un environnement tempéré afin d'assouplir le produit avant utilisation
- Seau refermable: en cas d'une utilisation partielle de l'enrobé contenu dans le seau de 25 Kg, il est possible de refermer le seau et d'utiliser l'enrobé restant ultérieurement



Caractéristiques et avantages produits

- Prêt à l'emploi
- Remise en circulation immédiate après compactage
- Insensible aux cycles de gel/dégel et aux sels de déneigement
- Applicable sur support humide mais non ruisselant
- Sans solvants
- à base de liant végétaux
- Composé de 35 % de granulats recyclés
- Résistant aux huiles et hydrocarbures
- Couleur noire : se fond à la teinte de la chaussée
- Seaux recyclés



Limites d'emploi

- Ne pas appliquer dans des flaques d'eau



LOCBAT | Location de matériel TP

Location de matériel TP

<https://locbat.com>



- Ne pas appliquer dans les zones de stockage comprenant des charges poinçonnantes



Locbat