



Weberjoint et colle PU

Mastic-colle base PU



Description

Bon à savoir

- Les supports à jointoyer ou coller doivent être propres, indéformables, secs, sans poussière, ni graisse ou autres agents polluants.
- Température d'application : 5 à 25°C
- Résistance à la température : -40°C à 80°C

Caractéristiques et avantages produits

- Label SNJF Façade 25E
- Adapté aux collages et à la réalisation de joints d'étanchéité



- Très bonne adhérence à nombreux matériaux
- Bonne résistance aux intempéries et à la déchirure
- Rejointoiement des joints de sol / Circulable
- Traitement de fissures inertes (jusqu'à 1 cm d'ouverture)

LocBat

