



WEBERNIV DUR

Ragréage fibré forte épaisseur spécial rénovation. Pour le ragréage et le dressage des sols intérieurs neufs ou anciens, avant la pose de revêtements dans des locaux.

- [Autolissant, autonivelant](#)
 - [EC1](#)
 - [Fibré](#)
 - [Forte adhérence](#)
 - [Forte épaisseur](#)
 - [Haute performance](#)
 - [Origine France garantie](#)
 - [Peut rester nu](#)
 - [Polyvalent](#)
 - [Recouvrement rapide](#)
 - [Remise en service rapide](#)
 - [Sans retrait](#)
 - [Anti-poussière](#)
 - [Facile à appliquer](#)
 - [Limite la fissure](#)
 - [Spécial grands chantiers](#)
-
- [Manuelle](#)
 - [Mécanique](#)

Support

Chape ciment, Chape anhydrite, Plancher chauffant basse température (eau), Plancher chauffant réversible, Plancher rayonnant électrique, Terre cuite, Chape asphalte, Carrelage, Dalle plastique, Peinture, Panneaux de bois CTBX CTBH OSB, Dalle béton



Description



WEBERNIV DUR

Bon à savoir

- Temps de repos avant étalement : 2 minutes
- Durée pratique d'utilisation : 30 minutes
- Temps ouvert d'autolissage : 20 minutes
- Délai d'attente avant circulation piétonne : 2 à 4 heures
- Température d'emploi : de +5 °C à +35 °C
- Ne pas appliquer sur sol chauffant en service (arrêter le chauffage 48 heures avant et ne le remettre en service que 48 heures après la fin des travaux)



Caractéristiques et avantages produits

- Surface lisse : finition parfaite, rendu exceptionnel
- Fibré : particulièrement adapté à la rénovation des supports difficiles ou sensibles
- Pour tous les types de locaux, P2 à P4S
- Jusqu'à 30 mm en une seule passe
- Recouvrable par un carrelage après seulement 2 à 4 heures
- Formule anti-poussière



Limites d'emploi

- ne pas appliquer sur :
 - sols extérieurs
 - sols mouillés en permanence ou soumis à des remontées d'humidité
 - sols friables ou instables
 - sols industriels



Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.