

weber mortier

Mortier pour travaux courants de maçonnerie



DOMAINE D'UTILISATION

- tous travaux courants de maçonnerie : montage de parpaings et briques, chapes minces et enduits

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- de 10 à 40 mm

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produit

IDENTIFICATION

- **Composition** : ciment : dosage 350 kg/m³ de sable sec
 - sables tamisés : granulométrie 0 à 4 mm
- Granulométrie**

PERFORMANCES

- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
- Conforme à la norme NF EN 998-2 : 2016 relative aux mortiers de montage d'éléments de maçonnerie
- Conforme à la norme NF EN 998-1 : 2016 relative aux enduits minéraux intérieurs et extérieurs
- Conforme à la norme NF EN 13813 : 2003 relative aux matériaux de chapes
- adhérence sur béton : 0,3 MPa
- Résistance en compression à 28j: 20 MPa

Les valeurs indiquées sont des résultats d'essai en laboratoire à +20 °C. Elles peuvent être modifiées par les conditions de mise en oeuvre et par la température

APPLICATION

1

• dosages en eau

- 3,2 l / sac de 25 kg

2

• préparation :

- verser l'eau sur le produit et malaxer manuellement



25 kg

+ PRODUITS

- ✓ Tous travaux de maçonnerie (conforme NF EN 998-2)
- ✓ Montage d'éléments de maçonnerie (conforme NF EN 998-2)
- ✓ Réalisation de chapes (conforme NF EN 13813)
- ✓ Mortier de recette: dosage en ciment 350 kg/m³ de sable sec
- ✓ Prêt à gâcher
- ✓ Sables sélectionnés 0/4 mm

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

sac de 25 kg (palette 120x80 filmée complète de 48 sacs soit 1200 kg)

Conservation

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Consommation

20 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 16/04/2024
www.fr.weber

