

weberad démoulage synthèse

Agent de démoulage différé
prêt-à-l'emploi synthèse, dont la
composition ne comporte pas de
solvant



1000 l, 215 l, 20 l, 5 l

DOMAINE D'UTILISATION

- Tous types de ciments
- Bétons étuvés
- Bétons banchés
- Moules métalliques
- Moules plastiques
- Tous types de pièces en démoulage différé
- Compatible pour contact avec polystyrène

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.
- Avant toute utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- Pression d'application: 6 bar
- Buse recommandée: consultez notre service technique

PERFORMANCES

- Densité : < 1,0
- Point éclair : > 100 °C
- Viscosité cinématique (20°C) : 42,0 mm²/s (cSt) ± 6,0 mm²/s (cSt)

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

- Conteneur de 1000 L / poids : 888 kg
- Fût de 215 L (livrés en quart de palette Europe) / poids : 213,84 kg
- Bidons de 20 L (palette à 26 bidons)
- Bidons de 5 L (palette à 96 bidons)

Conservation

durée de vie : 24 mois, en cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

Couleur (pour les produits sans nuancier) : Jaune

Consommation

consommation moyenne: environ 50m²/l pour moule métallique, la consommation dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.

+ PRODUITS

- ✓ Forme un film anti-adhérent résistant aux très fortes températures
- ✓ Bels aspects de surface sans bullage, ni tache
- ✓ Sans action néfaste vis-à-vis de la plupart des caoutchoucs, plastiques et polystyrènes

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE

Version 2019

SÉCURITÉ FEU		●●
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	●●●●
	COV	●
	BIODÉGRADABILITÉ	●
● Critère favorable ● Critère défavorable		

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 09/02/2023
www.fr.weber

