

# weberad démoulage végétale

Agent de démoulage différé  
prêt à l'emploi végétal, formulé  
majoritairement à partir de  
composants végétaux



## DOMAINE D'UTILISATION

- Bétons précontraints
- Préfabrication lourde
- Compatible pour contact avec polystyrène

## LIMITES D'EMPLOI

- Ne jamais employer pour la protection des banches lors de leur stockage prolongé.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit dans les bétons étuvés.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Pour des supports spéciaux (type synthétique ou pu), applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.
- Avant toute utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

## CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- Pression d'application: 4 bar
- Buse recommandée: 010 (En cas de température inférieur à 10°C, l'utilisation d'une buse 015 est recommandée).

## PERFORMANCES

- Densité : < 1,0
- Point éclair : > 62 °C
- Viscosité cinématique à 20°C : 29,0 mm<sup>2</sup>/s (cSt) ± 1,0 mm<sup>2</sup>/s (cSt)
- Biodegradabilité : > 60% à 28 jours selon OCDE 301 F



**1000 l, 215 l, 20 l, 5 l**



## **+ PRODUITS**

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Bels aspects de surface sans bullage, ni tache
- ✓ Non étiqueté dans le classement CLP (pas classé dangereux)
- ✓ Biodégradable (>60% à 28 jours selon OCDE 301 F)

## INFOS PRATIQUES

### Unité de vente (produit)

- Conteneur de 1000 L / poids : 921 kg
- Fût de 215 L (livrés en quart de palette Europe) / poids : 212,45 kg
- Bidons de 20 L (palette à 26 bidons)
- Bidons de 5 L (palette à 96 bidons)

### Conservation

- Durée de vie : 24 mois
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

**Couleur (pour les produits sans nuancier) :** Jaune

### Consommation

- Consommation moyenne: environ 50m<sup>2</sup>/l pour moule métallique.
- La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
<b>SÉCURITÉ FEU</b>		☹️
<b>UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT</b>	<b>HYGIÈNE</b>	☹️☹️☹️
	<b>COV</b>	☹️
	<b>BIODÉGRADABILITÉ</b>	☹️
☹️ Critère favorable    ☹️ Critère défavorable		

Saint-Gobain Weber France  
2/4 rue Marco Polo  
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  
**+33 (0)1 45 13 45 20**

Date de parution : 09/02/2023  
www.fr.weber

