

weberdeko métal

Patine métallisée pour la
décoration des façades extérieures
et parois intérieures



DOMAINE D'UTILISATION

- patine métallisée de finition pour façades neuves ou anciennes, murs de maisons, bâtiments collectifs et tertiaires ainsi que pour parois intérieures

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer à l'extérieur sur des surfaces dont la pente ne serait pas suffisante pour favoriser l'évacuation naturelle de l'eau, ou sujettes à l'encrassement rapide ou aux remontées capillaires
- ne pas appliquer sur supports humides
- ne pas appliquer sur enduit finition gratté

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

5 et 15 kg

+ PRODUITS

- ✓ Aspect métallisé
- ✓ 20 couleurs métallisées tendances
- ✓ Prête à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

Dans tous les cas :

- appliquer sur un support sain, propre et sec
- appliquer **weberdeko métal** uniquement sur enduits talochés ou matricés et peintures et RPE
- appliquer en 2 couches minimum en fonction de l'effet recherché
- Il est fortement conseillé d'appliquer **weberdeko métal** sur une teinte coordonnée, ton sur ton (voir nuancier **weberdeko métal**), ceci afin de réduire le risque de raccords
- mélanger le produit avant application
- Dilution maximale pour une application au pistolet : 20% soit pour 1 litre de préparation : 0,2L d'eau et 0,8L de **weberdeko métal**

application sur enduit minéral lisse

- application possible à la brosse ou au rouleau (poils mi-longs)
- application mécanisée conseillée

application sur weber terranova print

- application mécanisée possible
- application à la brosse possible et conseillée sur les décors en profondeurs (Pierre de lave...) ou ayant des joints marqués (strate, brique...)

application sur peinture et RPE

- application mécanisée conseillée
- application au rouleau (poils mi-longs) possible
- application à la brosse déconseillée

Pour les applications mécanisées :

utiliser soit :

- un pistolet de projection associé à un compresseur d'au moins 250 L
- régler la pression entre 6 et 8 bar
- un pistolet basse pression (à réserver aux petites surfaces)
- un pistolet de projection haute pression type airless avec pression réglable
- régler la pression au minimum

PERFORMANCES

- Mva = 1 pH = 8,5
- Classement selon Norme P84-403 : D1
- Classification selon EN 1062-1 : E2 V2 W1 A0

RECOMMANDATIONS

- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 59-1)
- bien protéger portes, fenêtres, ébrasement et en général toutes les parties qui ne sont pas à enduire aisément.
- Toute tache ou éclaboussure doit être immédiatement enlevée à l'eau
- lors de l'utilisation, bien protéger la peau et les yeux à l'aide de vêtements et de lunettes de protection
- nettoyer l'outillage immédiatement après usage avec de l'eau

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

seau de 5 et 15 kg

Conservation

12 mois, à partir de la date de fabrication et à stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Couleur (pour les produits sans nuancier) : 20 couleurs métallisées disponibles. Consultez le nuancier.

Outillage

brosse naturelle, rouleau, pistolet de projection, pistolet basse pression, pistolet peinture type airless (avec variateur de pression réglé au minimum)

Consommation

- 150 à 200 g / m² / couche

Composition

résine en dispersion aqueuse, pigments métalliques, additifs spécifiques.

Documents de référence

NF EN 1062-1

NF EN 1062-1